

Le 29 janvier 2026

SINTO 33770 Mastic sans styrène SINTOBOIS acajou 190g + 8g

Outillage & Fourniture industrielle>Produits de maintenance>Réparation>Mastics bois

 Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :33770



Les avantages du produit

Réparations courantes
Séchage rapide

Peut être peint:	Oui
Avec solvant:	Oui
Temps de séchage:	24h avant d'être raboté, percé, travaillé
Contenance:	170 ml
Conditionnement:	Pot de 190 g + 8 g
Couleur:	Acajou

Ce Mastic bi-composants sans styrène, permet de réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés. C'est un produit applicable en intérieur et extérieur, avec une grande résistance mécanique. Avec la nouvelle formule sans styrène, une grande facilité d'application pour un travail rapide et efficace. Grâce à son excellent garnissant, il s'adhère bien sur du bois, et est même possible de faire du coffrage pour reconstituer un défaut important. On peut le conserver dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire pendant 12 mois.

Caractéristiques Techniques

Ponçable et recouvrable : 20 à 25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur
 Teintes : Chêne-Chêne moyen-Chêne clair-Movingui
 Merisier Acajou-Sapin-Blanc
 Aspect : Pâteux
 Type de liant : Polyester
 Durcisseur : Péroxyde de dibenzoyl
 Densité : 1,2
 Point éclair : 48°C
 Temps de travail : 6 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur
 Grain P80 sec
 Température d'application : 10 à 30°C