

Le 29 janvier 2026

## **SOUDAL 106335 Mastic-colle Colotuile terre cuite 300 ml**

Outilage & Fourniture industrielle>Consommables Produits de maintenance>Mastics joints>  
Mastic colle PU

**S** Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :106335



### **Les avantages du produit**

Facilement malléable  
Bonne stabilité  
Excellent adhérence

**EN 15651-1**

**EN 15651-4**

<b>Caractéristiques techniques</b>		<b>Description</b>
Matériaux à coller:	Tuiles en terre cuite et béton.	Le mastic-colle Soudal Colotuile est un produit de fixation en Polyuréthane monocomposant haut module, pour une fixation souple. Il est une alternative à la fixation par pannetonnage, clouage et scellement au mortier. Il est facilement malléable, a une bonne stabilité et a une bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction.
Peut être peint:	Oui	
Résistant à l'humidité:	Oui	
Avec solvant:	Non	
Temps de séchage:	3 mm/24 h	
Support:	Toutes les surfaces de construction usuelles, brique, bois, béton.	<b>Caractéristiques techniques :</b> Consistance : pâte stable Système de durcissement : polymérisation par l'humidité de l'air Pelliculation (à 20 °C / 65 % H.R.) : Ca. 15 min Durcissement (à 20 °C / 65 % H.R.) : 3 mm/24 h Dureté : 40 ± 5 Shore A Densité : 1,25 g/ml Reprise élastique (ISO 7389) : Sup. à 80 % Déformation maximale : 15 % Tension maximale (DIN 53504) : Sup. à 1,50 N/mm <sup>2</sup> Module d'élasticité 100 % (DIN 53504) : Sup. à 0,60 N/mm <sup>2</sup> Allongement à la rupture (DIN 53504) : Sup. à 600 % Consommation : 10 à 15 tuiles/cartouches (selon support) Résistance à la température : -30 °C - 90 °C Température d'application : 5 °C - 30 °C Retrait maximal : 4 % Résistance à la traction : Sup. à 0,60 MPa sur support tuile (NFP85.504)
Contenance:	300 ml	
Conditionnement:	Cartouche	
Couleur:	Terre cuite	
		<b>Applications :</b> Collage de tuiles sur tuiles (tuiles de courant et de couvert) Collage de tuiles sur liteaux bois ou autres supports Collage de gouttières entre elles
		<b>Supports :</b> <b>Types :</b>
		Toutes les surfaces de construction usuelles, brique, bois, béton
		<b>Conditions :</b>
		Propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
		<b>Prétraitement :</b>
		Un essai préalable est indispensable pour tout collage de tuiles ayant subi un traitement chimique (p.e. tuiles siliconées)

---

[http://www.laplateformesocoda.com/soudal-106335-soudal-106335-mastic-colle-colotuile-terre-cuite-300-ml\\_SKU589492.html](http://www.laplateformesocoda.com/soudal-106335-soudal-106335-mastic-colle-colotuile-terre-cuite-300-ml_SKU589492.html)