

Le 31 octobre 2025

Colle vinylique R22 prise lente biberon de 750g - BOSTIK - 30604648

Outilage & Fourniture industrielle>Consommables Produits de maintenance>
Colles bois-PVC-sol>Colles vyniliques

S Ce produit est référencé SOCODA

Réf fabricant :30604648



Les avantages du produit

Assemblage et placage bois
Long temps ouvert

NF EN 204

Caractéristiques techniques		Description
Type:	Vinylique	
Contenance:	0,75 kg	
Viscosité:	8 000 mPa.s	
Conditionnement:	Biberon	
Couleur:	Blanc	

Caractéristiques techniques :

Temps ouvert maximum à + 20 °C : 30 min
 Temps de pressage à + 20 °C : 30 à 60 min sur bois tendres et 60 à 90 min sur bois durs
 Temps de pressage à + 60 °C : 4 à 6 min pour stratifiés (6/10ème) sur panneaux de bois
 Temps de stabilisation minimum à + 20 °C : 8 h
 Température d'utilisation : + 8 °C minimum

Domaines d'application :

Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois
 Aboutage bois massifs
 Menuiseries intérieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils)
 Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés)

http://www.laplateformesocoda.com/bostik-30604648-colle-vinylique-r22-prise-lente-biberon-750g-bostik-30604648_SKU575792.html